

SITREN® P 730

Produktbeschreibung

SITREN® P 730 ist ein pulverförmiges Hydrophobierungsmittel auf Basis von Organosiloxanen.

Physikalische Eigenschaften

Aussehen	weißes Pulver
Wirkstoffgehalt	ca. 20 %
Trägermaterial	anorganisch

Anwendung

SITREN® P 730 kann prinzipiell immer dann verwendet werden, wenn der Einsatz konventioneller flüssiger Additive nicht möglich oder unerwünscht ist, z. B. in

- Zementbasierende Trockenmörtel, Putze und anderen Trockenmischungen
- Fugenmaterial für Fliesen

Eigenschaften/Vorteile

Neben einer guten wasserabweisenden Ausrüstung des Systems weist SITREN® P 730 folgende Eigenschaften auf:

- Gute Rieselfähigkeit
- Leichte Dosierbarkeit
- Alkalistabilität

Dosierung und Handhabung

SITREN® P 730 wird mit den anderen Trockenbestandteilen intensiv zu einer homogenen Formulierung vermischt.

Die erforderliche Dosierung kann je nach Einsatzbereich von 0,2 – 1,0 % schwanken (bezogen auf Feststoff). Die erforderliche Aufwandmenge sollte daher in geeigneten Vorversuchen ermittelt werden.

Registrierungsstatus

Die Inhaltsstoffe von SITREN® P 730 sind in den folgenden chemischen Inventaren aufgeführt:

EINECS, TSCA, DSL, ENCS, AICS, ECL, PICCS, China.

Weitere Informationen zum Listungsstatus erteilen wir auf Anfrage.

Lagerstabilität

SITREN® P 730 ist in verschlossenen Originalgebinden ca. 6 Monate lagerstabil. Lagertemperaturen von > 35 °C sollten vermieden werden. Bei längerer Lagerung kann es u. U. zu Verklumpungen kommen, die aber i. A. keinen Einfluss auf Wirksamkeit des Produktes haben.

Verpackung

Palette à 600 kg (30 x 20-kg-Papiersäcke)

Gefahrguteinstufung

Hinweise

- auf Einstufung und Etikettierung gemäß den Transportvorschriften und Chemikaliengesetzen
- auf Schutzmaßnahmen bei Lagerung und Handhabung
- auf Maßnahmen bei Unfällen und Bränden
- zur Toxikologie und Ökotoxizität

entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern.

05/2011

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

(Stand: April 2008)

Evonik Industries AG

Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Deutschland

Telefon Europa +49 201 173-2175, Asien +86 21 61191 125, Amerika +1 804 541 8658

Interface-performance@evonik.com, www.evonik.com/interface-performance